

AURO

Technisch Informatieblad

AURO wandlazuurwas – 370

- kleurloos of in kleur -

Grondstofsoort/Toepassing

Gepigmenteerde en kleurloze, oplosmiddelvrije, waterverdunbare wasdispersie voor kleurlazuurwerk of kleurloze, waterafstotende slotlaag op vaste, poreuze oppervlakken binnen, bijv. AURO muurverven op natuurharsolie-basis (nrs. 320/321/322).

Samenstelling

Water, bijenwas, carnaubawas, damar, kokos- palmpitolie-natriumzeep, boraten, methylcellulose, xanthaan, rozemarijnolie, suikertenside, aard-, ijzeroxide- en minerale pigmenten. Bindend is de geldende grondstoffenlijst met alle producten.

Kleuren

Kleurloos	370-00				
Maïsgeel	370-10	Koraal	370-32	Hemelsblauw	370-50
Pistache	370-60	Mineraalwit	370-90	Aardbruin	370-81

Bindmiddel droogt aanvankelijk troebel op; de uiteindelijk kleur ontstaat pas na het uitboenen.

Applicatie

Strijken, rollen (schuimroller). Creatieve applicaties: deppen (spons), strijken (borstel), wikkelen (doeken), rollen (structuurroller).

Droogtijden (bij normklimaat)

Uit te wrijven met een zachte doek of borstel, na ca. 4 – 24 uur; sterk afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en vochtgehalte van de ondergrond. De uiteindelijk hardheid wordt bereikt door het uitboenen

Dichtheid	Ca. 1,0 g/cm ³
Viscositeit	Ca. 15 dPa*sec. bij 20 °C.
Verdunning	Water
Verbruik	Gemiddeld verbruik ca. 65 ml/m ² . Voor transparante kleurlagen op witte AURO harsolie-muurverven kan tot ca. 1 : 3 met water worden verdund; waardoor het verbruik overeenkomstig verminderd. Indien de kleur evt. nog ijler gewenst wordt, kan verder met AURO nr. 370-00 worden verdund. Werkelijk verbruik in project te bepalen.
Reiniging	Vlekken direct met water reinigen. Gereedschap voor indrogen met water en wat zeep reinigen. Textiel kan evt. met een hete sodaoplossing worden schoongewassen, mits het daartegen kan.
Opslag	Koel, vorstvrij en droog opslaan. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten. Opslagstabiliteit in ongeopende, originele verpakking ca. 2 jaar.
Verpakkingsmateriaal	Blik. Voldoende geleegde blikken kunnen gerecycleerd worden.
Afvalresten	Productresten niet weggoeien, maar voor later gebruik bewaren. Resten AURO producten zijn wat grondstoffen betreft met huisvuil vergelijkbaar en kunnen in droge toestand zelfs gecomposteerd worden; wettelijk voorschrift is echter dat verresten als chemisch afval worden aangeboden. EAK 080102 (verf en lak zonder gehalogeneerde oplosmiddelen).
Gevarenklasse	Niet van toepassing.

Veiligheidsadviezen en aanwijzingen

- Verwerkingstemperatuur minimaal 12 °C.
- AURO wandlazuur-was bevat geen synthetische conserveermiddelen en kan daarom, net zoals bij levensmiddelen, door microbiële aantasting bederven. Het kan niet meer worden gebruikt als het onfris ruikt en/of als het door schimmelvorming is aange-tast.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Aanraking met de ogen vermijden; schuurstof niet inademen.
- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Gebruiksaanwijzingen

AURO wandlazuur-was 370

- kleurloos of in kleur -

1. ONDERGROND

1.1 Geschikte ondergronden

Alle met AURO structuurgrondlaag nr. 302, AURO muurverven nrs. 320, 321, 322 of met AURO structuurpleister nr. 311 behandelde, witte ondergronden.

1.2 Algemene eisen m.b.t. de ondergrond

Ondergrond dient draagkrachtig, poreus, vast, schoon, droog, chemisch neutraal, vetvrij en zonder doorslaande inhoudsstoffen te zijn. Zij dient voldoende egaal te zijn, zodat het product gelijkmatig kan worden aangebracht en nadien toegankelijk voor boen-gereedschap (doek, zachte borstel) om de was uit te wrijven.

2. NIEUW WERK

- AURO wandlazuur-was met water tot de gewenste kleurintensiteit verdunnen; bij sterkere verdunning dan 1 : 3 (product : water) kan verder verdund worden met 'wandlazuur-was – 370-00'.
- Voor het mengen van kleur, kleurintensiteit en viscositeit, tevoren kleurproeven opzetten op gelijksoortig voorbehandelde ondergronden. Zorg vooral voor een voldoende groot wit oppervlak; als de kleur en intensiteit van de eerste kleurlaag gevonden is, zet deze dan in meerdere kleine kleurvlakken op en test daarop de proeven voor de tweede kleurlaag, etc.
- Gebruik geschikt gereedschap voor het aanbrengen van de lazuurkleuren.
- Na doordroging met zachte doek of borstel voorzichtig uitboenen.
- Om de watervastheid te verbeteren kan nog een behandeling volgen met AURO 'wandlazuur-was – 370-00'.

3. RENOVATIEBEURT

De uitgeoefende lazuur is tevens een bescherm laag tegen vuil en bemoeilijkt een overschilderbeurt. Al naar gelang de aard van de ondergrond en de glansgraad daarvan, is in elk geval een grondige schoonmaakbeurt nodig met water en reinigingsmiddel. Daarna een proef opzetten voor verdere afwerking.

De gegevens in dit technisch informatieblad (TIB) zijn het resultaat van langdurige research en praktijkervaring. Het dient slechts ter informatie en voorlichting en ontslaat koper en/of verwerker er niet van de produkten zelf op geschiktheid voor een bepaalde toepassing te toetsen. Rechten kunnen daarom aan dit TM niet worden ontleend.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit TM zijn geldigheid. Stand: 01-10-1999.

Producent: AURO AG · Postfach 1238 · D-38002 Braunschweig · Tel. 0531-2814141 · www.auro.de