

AURO natuurharsolie mengkleuren nr. 150

Technisch merkblad

Product / gebruik

Aankleurpasta op basis van plantaardige oliën, met gezeefde, kleurechte aard-, en mineraalkleuren. Uitsluitend voor het aankleuren van AURO PurSolid producten (Bijv. nr. 123, nr. 125, nr. 143) of oplosmiddelhoudende AURO producten (Bijv. nr. 121, nr. 126). Niet geschikt voor het aankleuren van AURO aqua-producten, in alcohol oplosbare producten en als verflaag.

Samenstelling

Lijnolie, minerale pigmenten, lecithine, kiezelzuren, citrusolie. Natuurverven zijn niet reuk- of emissievrij, let op mogelijke allergieën. Volledige actuele declaraties op www.auro.de

Kleur

AURO natuurharsolie mengkleuren zijn leverbaar in 8 verschillende standaard kleuren.

Aanbrengen

Product voor gebruik goed doorroeren. Afhankelijk van het basisproduct waarin het gebruikt wordt.

Droogtijd bij normklimaat (23 °C/ 50% rel. luchtvochtigheid)

Droogtijd is afhankelijk van het basisproduct waarin het gebruikt wordt.

De droging van het basisproduct wordt iets vertraagd door toevoeging van de kleur.

Dichtheid	Afhankelijk van de kleur: 1,15 - 1,40 g/cm ³	Gevarenklasse: N.v.t.
Viscositeit	Afhankelijk van de kleur: 30 - 80 dPas.	
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel met AURO citrusolie nr. 191*	
Verbruik	Maximale toevoeging aan basisproduct ca. 20%. Minimale toevoeging voor buiten: 10%. Het lichtbeschermende effect neemt toe met de toegevoegde hoeveelheid kleur.	
Gereedschappreiniging	Gereedschap direct na gebruik goed uitstrijken en met AURO citrusolie nr. 191* schoonmaken. Daarna grondig wassen in water met AURO vloeibare zeep nr. 411*.	
Opslag	Koel, vorstvrij, droog in goed gesloten originele verpakking bij 18 °C : 24 maanden. Buiten bereik van kinderen bewaren.	
Verpakkingsmateriaal	Blik: Uitsluitend lege droge verpakkingen recycleren.	
Afval	Ingedroogde productresten composteren of bij het huisvuil weggooiën. Vloeibare resten: EAK-code 200112, EAK-betekenis: Verf.	
Let op!	Bij gebruikte doeken is er gevaar voor zelfontbranding door drogende olie, daarom altijd uitgespreid laten drogen of in een goed gesloten blik bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Oplosmiddelhoudend, kan longschade veroorzaken na verslikken! Let bij verwerking op voldoende huidbescherming. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Niet in de riolering laten lopen! GISCODE Ö 20+, oplosmiddelarm, butanonoxime-vrije olie/was. Veiligheids-, en technische infobladen goed doorlezen.	

Belangrijk

- Bij verwerking zorgen voor huidbescherming en ventilatie.
- Bij grote oppervlakken vanwege het hoge gehalte aan etherische oliën, intensief luchten/ventileren.

Technische aanbeveling voor verwerking AURO natuurharsolie mengkleuren nr. 150

1. GEBRUIK

1.1 Aankleuren

- Voor het aankleuren van alle olieachtige en oplosmiddelhoudende AURO producten, niet voor alcohol-, of wateroplosbare producten.
- Voor gebruik buiten adviseren wij de reeds op kleur gemaakte beitsen van AURO.

1.2 Het mengen met het basisproduct

- Voer eerst met kleine beetjes een test uit om de gewenste kleur en dekking vast te stellen.
- Neem een hoeveelheid mengkleur en meng hierbij ongeveer dezelfde hoeveelheid basisproduct. Daarna aanvullen met de rest van het basisproduct.
- Bij het op kleur brengen van basisproducten, de verhouding van kleur en product goed onthouden om eventueel dezelfde kleur na te kunnen maken.

1.3 Aanbevolen hoeveelheid

- maximaal 20% mengkleur bij het basisproduct.
- Door het toevoegen van mengkleur wordt de droging van het basisproduct vertraagd.
- Bij sommige, vooral intense kleuren kan de mengkleur bij toevoeging van 15% dekkend gaan werken, doe daarom altijd eerst een test.

1.4 Verwerking

- Kijk hiervoor bij de desbetreffende basisproducten.
- Voor en tijdens verwerking goed doorroeren.
- Als de oppervlakte eerst behandeld wordt met een olie zonder kleur (bijv. AURO nr.121 universeel impregneerolie) wordt de afwerking met kleur daarna egaler.
- Als de oppervlakte gelijk met kleur behandeld wordt, dan is het beeld levendiger.

De gegevens in dit Technisch informatieblad (TIB) zijn het resultaat van langdurige research en praktijkervaring. Het dient ter informatie en voorlichting en ontslaat koper en/of verwerker er niet van de producten zelf op geschiktheid voor een bepaalde toepassing te toetsen. Rechten kunnen daarom aan dit TIB niet worden ontleend. Bij alle olie – lak – en schilderwerk en de voorbereiding daartoe geldt de huidige stand der techniek als referentie. Door gebruikmaking van onze advisering ontstaat geen consultatie – rechtsverhouding. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit TIB zijn geldigheid. Stand: 01.10.2008; Producent: AURO Pflanzenchemie AG • Postfach 12 38 • D-38002 Braunschweig • Tel. (05 31) 2 81 41 41 • www.auro.de